



## Ficha técnica del tejido

### Construcción:

### Composición (tejido):

Urdimbre:

Entramado:

### Laminado:

### Densidad por cm:

### Firmeza:

### Solidez del color:

### Solidez del color en la transpiración:

### Solidez del color en el lavado en seco:

### Deslizamiento de las costuras:

(Según la UNE-EN ISO 13936-2 según 40nW.)

### Temperatura máx. de planchado:

### Peso por m2:

### Destinado a uso:

Formaldehído < 75 P.P.M.

Certificado por OKO-TEX 100



Doble tafetán

Poliéster 100%

70x1 Dtex. Poliéster

100 Dtex. Poliéster

Membrana impermeable plateada con tratamiento **antibacteriano**.

-Urdimbre: 65

-Entramado: 18

-Urdimbre max: -1%

-Entramado: 18: -1%

-Frotamiento en seco: 4-5

-Frotamiento en mojado: 4-5

-Alcalino: 4-5

-Ácido: 4-5

4

-Urdimbre < 2,5MM.

-Entramado: < 3MM.

110 Celsius

180 grs

Técnico



Cargotrack Systems & Solutions, S.L.

Dpto. Calidad